KIWALON　POLYESTER

Eタイプ

均染性、カバーリング性に優れ、温度依存性が小さく淡色用に好適です。

被染物	ポリエステル
染色法	浸染法
温度・時間	130℃×40分

染料名		色見本	濃度	耐光(ｶｰﾎﾞﾝ20h)		洗濯(A-4)		水		昇華	ｷｬﾘﾔｰ	pH
				濃色	淡色	綿	ナイロン	綿	ナイロン	180℃	適性	依存性
1	Yellow 3GE 200		1.6%	6-7	6	5	3	5	4-5	2-3	◎	A
2	Orange 2RE		1.0%	6	5-6	5	3-4	5	3-4	3	◎	A
3	Red FBE 200		1.4%	6-7	6-7	5	3	5	4	2-3	◎	A
4	Red KGE 150		0.9%	6	5-6	5	4	5	4-5	3	◎	A
5	Blue FBL-N		1.4%	7-8	7	5	3	5	4	2-3	◎	A
6	Black KGE		8.0%	6-7	6	5	3	5	4-5	2-3	◎	A

（試験方法 ）

耐光(20h)	： JIS L 0842-1996 カーボンアーク　20h
洗濯(A-4)	： JIS L 0844-1997 A-4法
水(A)	： JIS L 0846-1996 A法
昇華	： JIS L 0879-1996 180℃×30秒　ポリエステル
適性	： キャリヤー適性（◎：優秀　○：良好　△：やや劣る ）
	：pH依存性
	A：pH　4～10まで使用可能
	B：pH　4～ 7まで使用可能
	C：pH　4～ 5まで使用可能

注記：お客様の環境によっては、正確に表示及び印刷できない項目や色等ある場合がございますが、ご了承下さい。

© 紀和化学工業株式会社 2018　All Rights Reserved.