KIWALON　POLYESTER

ESPシリーズ

温度依存性が小さく、優れた均染性、相容性を示し、浸染用淡色３原色です。

被染物	ポリエステル
染色法	浸染法
温度・時間	130℃×40分

染料名		色見本	濃度	耐光(ｶｰﾎﾞﾝ20h)		洗濯(A-4)		水		昇華	キャリヤー	ｐＨ
				濃色	淡色	綿	ナイロン	綿	ナイロン	180℃	適性	依存性
1	Yellow　E-SP eco		2.1%	6-7	6	5	3	5	4-5	2-3	◎	A
2	Red E-SP		3.0%	6-7	6-7	5	3	5	4	2-3	◎	A
3	Blue E-SP		1.6%	7-8	7	5	3	5	4	2-3	◎	A

（試験方法 ）

耐光(20h)　：JIS L 0842-1996 カーボンアーク　20h

洗濯(A-4)　：JIS L 0844-1997 A-4法

水(A)　：JIS L 0846-1996 A法

昇華　：JIS L 0879-1996 180℃×30秒　ポリエステル

適性　：キャリヤー適性（◎：優秀　○：良好　△：やや劣る ）

：pH依存性

A：pH　4～10まで使用可能

B：pH　4～ 7まで使用可能

C：pH　4～ 5まで使用可能

注記：お客様の環境によっては、正確に表示及び印刷できない項目や色等ある場合がございますが、ご了承下さい。

© 紀和化学工業株式会社 2018 All Rights Reserved.