KIWALON　POLYESTER

MAXシリーズ

MAXシリーズは、優れた耐光性を有したまま耐光性バランスに優れ、同系統に退色します。

被染物	ポリエステル
染色法	浸染法
温度・時間	130℃×40分

染料名		色見本	濃度	キセノン　アーク 150w/㎡ 38ｻｲｸﾙ		昇華 180℃	水		摩擦	
				1/25	1/1	30秒	PET	ナイロン	乾式	湿式
淡色用										
1	Yellow MAX-6L		2.0%	7-8	7	4	5	4-5	4-5	5
2	Red MAX-6L		1.4%	7-8	7	4-5	5	4-5	4-5	5
3	Blue MAX-6L		1.4%	7-8	7	4	5	4-5	4-5	5
中濃色用										
4	Yellow MAX-MD		2.0%	7	7	4	5	4-5	4-5	5
5	Red MAX-MD		2.0%	6-7	6-7	4-5	4-5	4	4-5	5
6	Blue MAX-MD		2.0%	7	7	4	5	4-5	4-5	5
その他										
7	Red MAX-GL		1.7%	7-8	7-8	4-5	5	4-5	4-5	5
8	Black MAX-EXL		8.0%	-	7	4	5	4-5	4-5	5

（試験方法 ）

キセノンアーク	38サイクル明暗法 明（3.8h)暗(1h)×38サイクル、放射照度 150W/㎡
昇華	JIS L 0879-1996 180℃×30秒　ポリエステル
水(A)	JIS L 0846-1996 A法
摩擦	JIS L 0849-1996 学振型　200g×100R

注記：お客様の環境によっては、正確に表示及び印刷できない項目や色等ある場合がございますが、ご了承下さい。

© 紀和化学工業株式会社 2018 All Rights Reserved.