KIWALON　POLYESTER

浸染抜染シリーズ

高温染色後、塩化錫による抜染が可能です。

被染物	ポリエステル
染色法	浸染法
温度・時間	120～130℃×40分

	染料名	色見本	濃度	耐光(ｶｰﾎﾞﾝ20h)		洗濯(A-4)		水		昇華	pH
				濃色	淡色	綿	ナイロン	綿	ナイロン	180℃	依存性
1	Yellow GLS 200		1.0%	6	4-5	5	4	5	4-5	4	B
2	Orange 2RS 200		0.9%	6-7	6	5	4	5	3-4	4	A-B
3	Scarlet GS-N 200		0.9%	6-7	6	5	4	5	4	4	B
4	Red BS-N		1.8%	6-7	6	5	4	5	4	4-5	A-B
5	Rubine 2BF 150		0.9%	7	6-7	5	4	5	4-5	4-5	A
6	Blue DTA 200		1.0%	5-6	5	5	4	4-5	4	4	C
7	Navy.Blue DTA 200		2.0%	5-6	5	4	3-4	4	3-4	4	C
8	Black HC-35 Liq		6.0%	5-6	5	4	3-4	4	3-4	4	C

（試験方法 ）

耐光(20h)	： JIS L 0842-1996 カーボンアーク　20h
洗濯(A-4)	： JIS L 0844-1997 A-4法
水(A)	： JIS L 0846-1996 A法
昇華	： JIS L 0879-1996 180℃×30秒　ポリエステル
適性	：pH依存性

A：pH　4～10まで使用可能

B：pH　4～ 7まで使用可能

C：pH　4～ 5まで使用可能

注記：お客様の環境によっては、正確に表示及び印刷できない項目や色等ある場合がございますが、ご了承下さい。

© 紀和化学工業株式会社 2018　All Rights Reserved.