

オーバー用 一般的な捺染に用いられる

被染物











ポリエステル

染色法

捺染 - H.T.Steamer

温度・時間

175℃×7.5分

染料名	色見本	濃度	耐光(カーボン20h)		洗濯(A-4)		水		昇華 180℃
			濃色	淡色	綿	ナイロン	綿	ナイロン	
1 Yellow 6GF 200		1.0%	7	6-7	5	4	5	4	4-5
2 Yellow BRF Liq		4.0%	7-8	7	5	4	5	4	4-5
3 Orange 2GF Liq		3.0%	7	6-7	5	4	5	4	4-5
4 Orange RF Liq		4.0%	6-7	6	5	4	5	4-5	4-5
5 Rubine 2GF Liq		3.0%	7	6-7	5	4	5	4	4
6 Rubine 2BF 150		1.5%	7	6-7	5	4	5	4-5	4-5
7 Blue 3RF Liq		3.0%	7	6-7	5	4	5	4-5	4-5
8 Blue 2BFL-N		1.0%	7	6-7	5	4	5	4-5	4
9 Navy 2GF Liq 200		4.0%	5-6	5	5	4	5	4	4
10 Black PF-13 Liq		8.0%	6-7	6	5	3-4	5	3-4	4

(試験方法)

耐光(20h)

: JIS L 0842-1996 カーボンアーク 20h

洗濯(A-4)

: JIS L 0844-1997 A-4法

水(A) : JIS L 0846-1996 A法

昇華 : JIS L 0879-1996 180℃×30秒 ポリエステル

注記：お客様の環境によっては、正確に表示及び印刷できない項目や色等ある場合がございますが、ご了承下さい。

© 紀和化学工業株式会社 2018 All Rights Reserved.