











トリアセート/ポリエステルでの同色性に優れ、NOxガス退色及び諸堅牢度が良好です。

被染物 トリアセート/ポリエステル  
 染色法 浸染法  
 温度・時間 130℃×30分

染料名	色見本	濃度	耐光 カーボン20h	洗濯(A-2)		ドライクリーニング		摩擦 乾式
				綿	ナイロン	綿	ナイロン	
1 L.Yellow TAP 200		1.0%	7	5	4-5	4-5	5	4-5
2 Yellow TAP		1.5%	7	5	4-5	4-5	5	4
3 Orange TAP-N		1.4%	7	5	4-5	4-5	5	4
4 Red TAP-G		1.3%	7	5	4-5	4-5	5	4
5 Red TAP-N		1.0%	7	5	4-5	4-5	5	4
6 Rubine TAP-N 150		0.8%	7	5	4-5	4-5	5	4
7 Blue TAP-G 150		1.6%	5-6	5	4-5	4-5	5	4
8 Blue TAP 200		1.2%	6	5	4	4-5	5	4
9 Navy.Blue TAP-S 200		1.8%	6	5	4	4-5	5	4
10 Black TAP-R eco		10.0%	6-7	5	3-4	4-5	5	4

(試験方法)

耐光(20h) : JIS L 0842-1996 カーボンアーク 20h  
 洗濯(A-2) : JIS L 0844-1997 A-2法  
 ドライクリーニング : JIS L 0860-1996 EXXSOL D40使用  
 摩擦 : JIS L 0849-1996 学振型 200g×100R

注記：お客様の環境によっては、正確に表示及び印刷できない項目や色等ある場合がございますが、ご了承下さい。