KIWALON　POLYESTER

ANYシリーズ

アセテート/ナイロンの同色性に優れ、諸堅牢度が良好です。

被染物	ジアセテート/ナイロン
染色法	浸染法
温度・時間	100℃×30分

染料名		色見本	濃度	耐光	洗濯(A-2)		ドライクリーニング		摩擦
				ｶｰﾎﾞﾝ20h	ｱｾﾃｰﾄ	ﾚｰﾖﾝ	ｱｾﾃｰﾄ	ﾚｰﾖﾝ	乾式
1	Yellow　ANY		2.0%	6-7	4-5	5	5	5	5
2	Red ANY-G		1.2%	6-7	5	5	5	5	4-5
3	Blue ANY-L		1.0%	6-7	5	5	5	5	4-5
4	Blue ANY-B 200		1.0%	7	5	4-5	5	5	4
5	Black ANY 200		3.5%	6	4	4	5	5	4

（試験方法 ）

耐光(20h)	： JIS L 0842-1996 カーボンアーク　20h
洗濯(A-2)	： JIS L 0844-1997 A-2法
ﾄﾞﾗｲｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	： JIS L 0860-1996 EXXSOL D40使用
摩擦	： JIS L 0849-1996 学振型　200g×100R

注記：お客様の環境によっては、正確に表示及び印刷できない項目や色等ある場合がございますが、ご了承下さい。

© 紀和化学工業株式会社 2018　All Rights Reserved.