

VAT DYES

スレン染料

綿・レーヨンへの吸尽染色・連続染色が可能で耐光・耐溶剤・耐塩素堅牢度に優れております。
酸化還元反応による化学構造の変化で、水への溶解・不溶解の特徴を生かし染着させることが可能です。

染料名	色見本	耐光 (20h)	洗濯 (A-4)		塩素処理水 20ppm
			綿	絹	
1 Yellow K3G		7	5	4-5	4-5
2 Red FBB		6-7	5	4-5	4
3 Violet KBN		6-7	5	4-5	4
4 Blue K-CL		6-7	5	4-5	4
5 Blue BC		7	5	4-5	3-4
6 Brown BR		7	5	4-5	4
7 Olive T		7-8	5	4-5	4
8 Grey KB		7	4-5	4	3-4

試験方法

耐光(20h) : JIS L 0842-1996 カーボンアーク 20h

洗濯(A-4) : JIS L 0844-1997 A-4法

塩素処理水(20ppm) : JIS L 0884-1996 有効塩素 20ppm

注記：お客様の環境によっては、正確に表示及び印刷できない項目や色等ある場合がございますが、ご了承下さい。